



www.conceptcrea.be

Fiche technique Siser Easyweed Electrique PS

Tissus compatibles

- 100% Coton
- 100% Polyester
- Mélange Polyester/Coton
- Cuir

Découpe Cricut

Iron on thermocollant pression PLUS

Mise en place

Fer à repasser

- Couvrir le motif avec un papier Kraft ou une feuille de téflon
- Placer sur une surface plane et dure, la planche à repasser n'est pas forcément recommandée, ou sur un tapis, coussin en téflon.
- La pression exercée doit être entre moyenne et forte
- Si certaines zones se soulèvent après l'application, il suffit de replacer la feuille de téflon ou Kraft pendant 5-10 secondes.
- !!! Pelage à chaud ou à froid
- !!! SUPERPOSABLE

Presse à chaud

- Préchauffer 2 à 3 secondes la surface
- Température aux environ de 150°C selon la presse et le produit utilisée.
- Pression moyenne entre 10-15 secondes
- !!!! Pelage à CHAUD ou à FROID
-

Entretien

- Attendre 24h avant le premier lavage
- Machine maximum à 60°C
- Lavage et repassage à l'envers
- Pas de nettoyage à sec
- Bon pour le sèche-linge mais à basse température
- Pas d'eau de javel ni autre détergent agressif