



[www.conceptcrea.be](http://www.conceptcrea.be)

## Fiche technique SISER EasyWeed

### **Tissus compatibles**

- 100% Coton
- 100% Polyester
- Mélange Polyester/Coton
- Cuir

### **Découpe Cricut**

Iron on pression PLUS

### **Mise en place**

Fer à repasser

- Couvrir le motif avec un papier Kraft ou une feuille de téflon
- Placer sur une surface plane et dure avec un coussin en téflon.

La planche à repasser n'est pas forcément recommandée, ou avec un tapis, coussin en téflon.

- La pression exercée doit être entre moyenne et forte
- Mettre la chaleur **entre le coton et le lin** en fonction du tissu de pose.
- Temps de pose entre **15 et 20 sec.**
- Si certaines zones se soulèvent après l'application, il suffit de replacer la feuille de téflon ou Kraft pendant 10-15 secondes.
- **!!! Pelage à chaud ou à froid**
- **!!! SUPERPOSABLE**

#### Presse à chaud portative

- Préchauffer 2 à 3 secondes la surface
- Température aux environs de **166°C.**
- Pression moyenne entre **10-15 secondes**
- **!!!! Pelage à CHAUD ou à FROID**

#### Presse à chaud

- Préchauffer 2 à 3 secondes la surface
- Température **150°C**
- Pression moyenne **10-15 secondes**
- Si certaines zones se soulèvent après application, reposer 10-15 secondes

**ATTENTION !!! Ne PAS faire glisser, le fer ou la presse portative, il faut presser sur chaque partie du motif.**

## Entretien

- Attendre 24h avant le premier lavage
- Machine maximum à 60°C
- Lavage et repassage à l'envers
- Pas de nettoyage à sec
- Sèche-linge ok avec une température normale
- Pas d'eau de javel ni autre détergent agressif